

**0/20 Granulat artificiel (F T1)****Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Partie contractuelle***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0 20

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/20 Granulat Artificiel (F T1) (19/05/2015)

	0.063	0.5	2	6.3	D	1.4D	2D
					20	28	40
V.S.S.	9.0	25	45	70	99	100	100
V.S.I.	0.0	5	20	40	80	99	100

Partie informative*Résultats de production*

du 17/10/12 au 19/01/21

	0.063	0.5	2	6.3	20	28	40
Maximum	8.6	22	41	70	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.6	17	31	55	96	100	100
Moyenne Xf	5.6	17	31	55	96	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.6	17	31	55	96	100	100
Minimum	1.8	12	20	40	87	100	100
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23
Dernière valeur	1.8	12	31	50	87	100	100

