



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 12/06/2018

Page 1/1

0/20 Granulat artificiel (F T1)



Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Péetrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

| | |
|---|----|
| 0 | 20 |
|---|----|

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/20 Granulat Artificiel (F T1) (19/05/2015)

| | 0.063 | 0.5 | 2 | 6.3 | D | 1.4D | 2D |
|--------|-------|-----|----|-----|----|------|-----|
| | | | | | 20 | 28 | 40 |
| V.S.S. | 9.0 | 25 | 45 | 70 | 99 | 100 | 100 |
| V.S.I. | 0.0 | 5 | 20 | 40 | 80 | 98 | 100 |

Partie informative

Résultats de production

du 20/02/12 au 31/05/17

| | 0.063 | 0.5 | 2 | 6.3 | 20 | 28 | 40 |
|-------------------------------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| Maximum | 8.6 | 22 | 41 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 5.5 | 17 | 32 | 56 | 96 | 100 | 100 |
| Moyenne Xf | 5.5 | 17 | 32 | 56 | 96 | 100 | 100 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 5.5 | 17 | 32 | 56 | 96 | 100 | 100 |
| Minimum | 1.5 | 12 | 20 | 42 | 83 | 100 | 100 |
| Nombre de résultats | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| Dernière valeur | 5.1 | 15 | 28 | 51 | 96 | 100 | 100 |

