

**0/32 Granulat artificiel (F T2)**

BENOR

**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Pétrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Partie contractuelle***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0

31.5

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/32 Granulat Artificiel (F T2) (10/04/2018)

	0.063	0.5	2	6.3	20	D 31.5	40	1.4D 45	2D 63
V.S.S.	9.0	25	45	70	90	99	100		100
V.S.I.	0.0	5	20	40	60	80	98		100

**Partie informative***Résultats de production*

du 26/09/13 au 22/05/18

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	45	63
Maximum	6.6	18	32	51	90	99	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	15	26	44	78	95	100	100	100
Moyenne Xf	5.7	15	26	44	78	95	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	15	26	44	78	95	100	100	100
Minimum	4.5	12	23	40	66	86	100	100	100
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	4	9
Dernière valeur	6.3	15	23	45	69	95	100	100	100

