



TERRIL DE LA CHATQUEUE

# Fiche Technique

23 Derniers résultats Engagement du 7/05/2022 au 6/11/2022

## 0/32 Granulat artificiel (F T2)



**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE  
**Pétrographie :** Granulat Artificiel  
**Elaboration :** Concassé  
**Usage :** Routier

**Validité: du 07/05/2022 au 06/11/20**

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

0	31.5
---	------

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/32 Granulat Artificiel (F T2) (10/04/2018)

	0.063	0.5	2	6.3	20	D	40	1.4D	2D
						31.5		45	63
V.S.S.	9.0	25	45	70	90	99	100		100
V.S.I.	0.0	5	20	40	60	80	98		100

### Partie informative Résultats de production

du 21/01/14 au 22/05/18

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	45	63
Maximum	6.6	18	32	51	90	99	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	15	26	45	77	95	100	100	100
Moyenne Xf	5.7	15	26	45	77	95	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	15	26	45	77	95	100	100	100
Minimum	4.5	12	23	40	66	86	100	100	100
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	8	4	8
Dernière valeur	6.3	15	23	45	69	95	100	100	100

