

**0/32 Granulat artificiel (F T2)****Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 16/01/23 au 16/07/23***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0

31.5

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/32 Granulat Artificiel (F T2) (10/04/2018)

| | 0.063 | 0.5 | 2 | 6.3 | 20 | D 31.5 | 40 | 1.4D 45 | 2D 63 |
|--------|-------|-----|----|-----|----|-----------|-----|------------|----------|
| V.S.S. | 9.0 | 25 | 45 | 70 | 90 | 99 | 100 | | 100 |
| V.S.I. | 0.0 | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 98 | | 100 |

Partie informative*Résultats de production*

du 21/01/14 au 22/05/18

| | 0.063 | 0.5 | 2 | 6.3 | 20 | 31.5 | 40 | 45 | 63 |
|-------------------------------|-------|-----|----|-----|----|------|-----|-----|-----|
| Maximum | 6.6 | 18 | 32 | 51 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 5.7 | 15 | 26 | 45 | 77 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Moyenne Xf | 5.7 | 15 | 26 | 45 | 77 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Fuseau de fabrication Inconnu | 5.7 | 15 | 26 | 45 | 77 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Minimum | 4.5 | 12 | 23 | 40 | 66 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| Nombre de résultats | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 |
| Dernière valeur | 6.3 | 15 | 23 | 45 | 69 | 95 | 100 | 100 | 100 |

