



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 4/05/2020

Page 1/1

0/32 Granulat artificiel (F T2)

BENOR

Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Pétrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 31.5

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/32 Granulat Artificiel (F T2) (10/04/2018)

	0.063	0.5	2	6.3	20	D 31.5	40	1.4D 45	2D 63
V.S.S.	7.0	25	45	70	90	99	100	100	100
V.S.I.	0.0	5	20	40	60	80	98	98	100

Partie informative

Résultats de production

du 26/09/13 au 22/05/18

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	45	63
Maximum	6.6	18	32	51	90	99	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	15	26	44	78	95	100	100	100
Moyenne Xf	5.7	15	26	44	78	95	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	15	26	44	78	95	100	100	100
Minimum	4.5	12	23	40	66	86	100	100	100
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	4	9
Dernière valeur	6.3	15	23	45	69	95	100	100	100

