



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats Engagement du 10/05/2022 au 9/11/2022

Page 1/1

0/32 Granulat artificiel (SF T1)**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité: du 10/05/22 au 09/11/22***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0

31.5

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...


0/32 Granulat Artificiel (SF T1) (18/05/2015)

	0.063	0.5	2	6.3	20	D 31.5	40	1.4D 45	2D 63
V.S.S.	7.0		50			100			100
V.S.I.	0.0		20			30			100

Partie informative*Résultats de production*

du 21/01/14 au 27/06/18

	0.063	0.5	2	6.3	20	31.5	40	45	63
Maximum	6.6	18	32	51	90	99	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.6	15	25	43	78	95	100	100	100
Moyenne Xf	5.6	15	25	43	78	95	100	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.6	15	25	43	78	95	100	100	100
Minimum	4.5	12	21	33	66	86	100	100	100
Nombre de résultats	10	10	10	10	10	10	10	5	10
Dernière valeur	5.5	13	21	33	79	96	100	100	100



W11_11.02.4.245 (c) Arcade 1996/2015