



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats Engagement du 2/06/2021 au 1/12/2021

Page 1/1

0/80 Granulat artificiel (SF T2)

**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier

Partie contractuelle

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0 80

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/80 Granulat Artificiel (19/05/2015)


	0.063	2	20	31.5	63	D	125
V.S.S.	7.0	50	70	90	99	100	100
V.S.I.	0.0	15	30	50	70	70	100

Partie informative

Résultats de production

du 27/03/14 au 19/01/21

	0.063	2	20	31.5	63	80	125
Maximum	6.9	28	69	84	99	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.3	20	57	73	94	95	100
Moyenne Xf	4.3	20	57	73	94	95	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.3	20	57	73	94	95	100
Minimum	1.2	15	32	51	88	83	100
Nombre de résultats	23	23	23	8	8	23	23
Dernière valeur	1.2	26	69	84	99	100	100



WJL 11.02.4.245 (c) Arcade 1996,2015