



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats Date d'émission 16/01/2023 Fin de validité le 16/07/2023

0/80 Granulat artificiel (SF T2)



Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Péetrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Validité : du 16/01/23 au 16/07/23

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	80
---	----

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/80 Granulat Artificiel (19/05/2015)

	0.063	2	20	31.5	63	D	125
V.S.S.	7.0	50	70	90	99	100	100
V.S.I.	0.0	15	30	50	70	70	100

Partie informative Résultats de production

du 07/05/13 au 05/12/19

	0.063	2	20	31.5	63	80	125
Maximum	6.9	28	68	78	91	99	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.5	20	58	75	90	94	100
Moyenne Xf	4.5	20	58	75	90	94	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.5	20	58	75	90	94	100
Minimum	1.2	15	45	72	88	83	100
Nombre de résultats	23	23	23	3	3	23	23
Dernière valeur	5.5	28	63	72	88	94	100

