



TERRIL DE LA CHATQUEUE

**Fiche Technique**

23 Derniers résultats au 4/05/2020

Page 1/1

**0/80 Granulat artificiel (SF T2)****Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Partie contractuelle***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0 80

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...


0/80 Granulat Artificiel (19/05/2015)

	0.063	2	20	31.5	63	D	125
V.S.S.	7.0	50	70	90	99	100	100
V.S.I.	0.0	15	30	50	70	70	100

**Partie informative***Résultats de production*

du 07/05/13 au 05/12/19

	0.063	2	20	31.5	63	80	125
Maximum	6.9	28	68	78	91	99	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.5	20	58	75	90	94	100
Moyenne Xf	4.5	20	58	75	90	94	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.5	20	58	75	90	94	100
Minimum	1.2	15	45	72	88	83	100
Nombre de résultats	23	23	23	3	3	23	23
Dernière valeur	5.5	28	63	72	88	94	100



WJL 11.02.4.245 (c) Arcade 1996,2015