



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 15/06/2018

Page 1/1

0/80 Granulat artificiel (SF T2)



Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Péetrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	80
---	----

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/80 Granulat Artificiel (19/05/2015)

	0.063	2	20	31.5	63	D 80	125
V.S.S.	7.0	50	70	90	99	100	100
V.S.I.	0.0	15	30	50	70	70	100

Partie informative

Résultats de production

du 12/06/12 au 30/10/17

	0.063	2	20	31.5	63	80	125
Maximum	6.9	27	68			99	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.6	20	57			93	100
Moyenne Xf	4.6	20	57	73	81	93	100
Fuseau de fabrication Inconnu	4.6	20	57			93	100
Minimum	2.8	15	45			83	100
Nombre de résultats	23	23	23	1	1	23	22
Dernière valeur	3.4	16	53	73	81	95	100

