



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats Engagement du 2/06/2021 au 1/12/2021

Page 1/1

0/8 Granulat Artificiel**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Partie contractuelle***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0

8

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...


0/8 granulat artificiel (10/04/2018)

	0.063	D/2 4	D 8	2D 16	MBF
V.S.S.	15.0	100	100	100	10.00
V.S.I.	5.0	50	85	100	0.00

Partie informative*Résultats de production*

du 12/08/14 au 05/12/19

	0.063	4	8	16	MBF
Maximum	15.5	89	100	100	4.00
Fuseau de fabrication Inconnu	11.6	80	100	100	2.27
Moyenne Xf	11.6	80	100	100	2.27
Fuseau de fabrication Inconnu	11.6	80	100	100	2.27
Minimum	5.8	64	99	100	1.33
Nombre de résultats	23	23	23	23	22
Dernière valeur	14.0	83	100	100	2.67



Dimension en mm

WJL 11.02.4.245 (c) Armand 1996.2015