



0/8 Granulat Artificiel



Producteur : Terril de la CHATQUEUE
Péetrographie : Granulat Artificiel
Elaboration : Concassé
Usage : Routier

Validité : du 14/02/24 au 14/08/24

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	8
---	---

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/8 granulat artificiel (10/04/2018)

	0.063	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	MB	MBF
V.S.S.	15.0	100	100	100	100		10.00
V.S.I.	5.0	50	85	100	100		0.00

Partie informative Résultats de production

du 08/11/16 au 12/02/24

	0.063	4	8	11.2	16	MB	MBF
Maximum	15.5	91	100	100	100	0.07	4.00
Fuseau de fabrication Inconnu	11.9	82	100	100	100	0.07	2.38
Moyenne Xf	11.9	82	100	100	100	0.07	2.38
Fuseau de fabrication Inconnu	11.9	82	100	100	100	0.07	2.38
Minimum	6.0	70	99	100	100	0.06	2.00
Nombre de résultats	23	23	23	9	23	2	23
Dernière valeur	7.5	77	100	100	100	0.07	2.00

