



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats Date d'émission 16/01/2023 Fin de validité le 16/07/2023

Page 1/1

0/8 Granulat Artificiel

**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 16/01/23 au 16/07/23***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

0

8

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

0/8 granulat artificiel (10/04/2018)

	0.063	D/2 4	D 8	2D 16	MBF
V.S.S.	15.0	100	100	100	10.00
V.S.I.	5.0	50	85	100	0.00

Partie informative Résultats de production

du 12/08/14 au 05/12/19

	0.063	4	8	16	MBF
Maximum	15.5	89	100	100	4.00
Fuseau de fabrication Inconnu	11.6	80	100	100	2.27
Moyenne Xf	11.6	80	100	100	2.27
Fuseau de fabrication Inconnu	11.6	80	100	100	2.27
Minimum	5.8	64	99	100	1.33
Nombre de résultats	23	23	23	23	22
Dernière valeur	14.0	83	100	100	2.67

