



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 10/02/2025

Page 1/1

0/8 Granulat Artificiel



Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Péetrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Validité : du 10/02/25 au 10/08/25

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	8
---	---

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...


0/8 granulat artificiel (10/04/2018)

	0.063	D/2 4	D 8	1.4D 11.2	2D 16	MB	MBF
V.S.S.	15.0	100	100	100	100		10.00
V.S.I.	5.0	50	85	100	100		0.00

Partie informative Résultats de production

du 30/10/17 au 17/06/24

	0.063	4	8	11.2	16	MB	MBF
Maximum	15.5	91	100	100	100	0.80	3.33
Fuseau de fabrication Inconnu	12.4	82	100	100	100	0.38	2.26
Moyenne Xf	12.4	82	100	100	100	0.38	2.26
Fuseau de fabrication Inconnu	12.4	82	100	100	100	0.38	2.26
Minimum	7.5	70	99	100	100	0.06	2.00
Nombre de résultats	23	23	23	15	23	8	23
Dernière valeur	11.1	74	100	100	100	0.80	2.67



WIL 11.07.02.245 (ex. Arcade 1996.2023)