



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 10/02/2025

Page 1/1

20/32 Granulat artificiel

**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Péetrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité :** du 10/02/25 au 10/08/25*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

20

31.5

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...

20/32 Granulat Artificiel (19/05/2015)

	0.063	d/2 10	d 20	D 31.5	1.4D 45	2D 63	FI
V.S.S.	2.0	5	20	100	100	100	35.00
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100	

Partie informative Résultats de production

du 12/03/14 au 05/12/19

	0.063	10	20	31.5	45	63	FI
Maximum	1.2	3	10	99	100	100	14.15
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Moyenne Xf	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Minimum	0.1	1	1	83	100	100	5.79
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	10
Dernière valeur	0.1	1	2	97	100	100	14.08

