



# 20/32 Granulat artificiel

**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE

**Péetrographie :** Granulat Artificiel

**Elaboration :** Concassé

**Usage :** Routier

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20	31.5
----	------

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...
---

20/32 Granulat Artificiel (19/05/2015)
--

	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI
		10	20	31.5	45	63	
V.S.S.	2.0	5	20	100	100	100	35.00
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100	

## Partie informative

Résultats de production

du 12/03/14 au 05/12/19

	0.063	10	20	31.5	45	63	FI
Maximum	1.2	3	10	99	100	100	14.15
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Moyenne Xf	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Minimum	0.1	1	1	83	100	100	5.79
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	10
Dernière valeur	0.1	1	2	97	100	100	14.08

