



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 10/02/2025

Page 1/1

32/56 Granulat artificiel



Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Péetrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Validité : du 10/02/25 au 10/08/25

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

31.5 56

EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...


32/56 Granulat Artificiel (19/05/2015)

	0.063	d/2 16	d 31.5	D 56	1.4D 80	2D 112	FI
V.S.S.	2.0	5	20	99	100	100	35.00
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100	

Partie informative Résultats de production

du 17/10/12 au 31/05/17

	0.063	16	31.5	56	80	112	FI
Maximum	0.8	2	20	99	100	100	11.33
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	2	12	93	100	100	10.72
Moyenne Xf	0.5	2	12	93	100	100	10.72
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	2	12	93	100	100	10.72
Minimum	0.2	1	1	86	100	100	10.11
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	2
Dernière valeur	0.4	2	20	99	100	100	10.11



WIL 11.07.02.245 (e) Arcade 1996/2023